



检验检测报告

INSPECTION AND TEST REPORT

No: JYGF22N02677

共 4 页 第 1 页

<p>单位信息 Applicant and Manufacturer</p>	<p>委托单位(App.): 江阴市红柳被单厂有限公司 地址(Add.): 江阴市花东路15号 生产单位(Manufacturer): 江阴市红柳被单厂有限公司</p>				
<p>客户认定信息 Sample Information Confirmed by Applicant</p>	<p>样品名称(Sample): 老粗布凉席三件套 样品数(Quantity): 1套 规格型号(Specifications): 席面250*250cm*1 枕席45*75cm*2 样品等级(Grade): 优等品 商标(Brand): 恒源祥/棉质巢</p>				
<p>检验检测类别 Test Category</p>	<p>委托检验</p>	<p>样品受理日期 Accept Date</p>	<p>2022-05-30</p>	<p>检验检测日期 Test Period</p>	<p>2022-05-30~2022-06-02</p>
<p>检验检测及判定依据 Inspection & Test Standard(s) and Judgment Basis</p>	<p>GB/T 22796-2021《床上用品》、GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》</p>				
<p>检验检测结论 Inspection & Test Conclusion</p>	<p>样品经检验，所检项目符合GB/T 22796-2021标准规定的优等品和GB 18401-2010标准规定的B类要求。</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2022-06-02 Issuing Date: Y M D</p>				
<p>备注 Note</p>	<p>_____</p>				

编制:
Editor:

孙月

审核:
Reviewer:

钱蕾

批准:
Approver:

康文华

检验检测结果

INSPECTION AND TEST RESULT(S)

No: JYGF22N02677

共 4 页 第 2 页

检验检测项目 Test Item		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项评价 Judgment
面料纤维含量/%		---	棉100	棉100	合格
断裂强力	长度方向	N	≥250	760	合格
	宽度方向	N	≥250	420	合格
起球性能(2000次)/级		---	≥4	4	合格
面料水洗尺寸变化率/%	长度方向	---	+2.0~-3.0	-2.8	合格
	宽度方向	---	+2.0~-3.0	-2.8	合格
耐皂洗色牢度/级	变色	---	≥4	4-5	合格
	沾色[棉]	---	≥4	4-5	合格
	沾色[粘纤]	---	≥4	4-5	合格
耐酸汗渍色牢度/级	变色	---	≥4	4-5	合格
	沾色[棉]	---	≥4	4-5	合格
	沾色[羊毛]	---	≥4	4-5	合格
耐碱汗渍色牢度/级	变色	---	≥4	4-5	合格
	沾色[棉]	---	≥4	4-5	合格
	沾色[羊毛]	---	≥4	4-5	合格
耐摩擦色牢度/级	干摩	---	≥4	4-5	合格
	湿摩	---	≥3-4	4-5	合格
耐水色牢度/级	变色	---	≥3	4-5	合格
	沾色[棉]	---	≥3	4-5	合格
	沾色[羊毛]	---	≥3	4-5	合格
甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	合格
pH值		---	4.0~8.5	6.6	合格
异味		---	无	无	合格
可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯(92-67-1)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	联苯胺(92-87-5)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	4-氯-邻甲苯胺(95-69-2)	mg/kg	≤20	未检出	合格

检验检测结果

INSPECTION AND TEST RESULT(S)

No: JYGF22N02677

共 4 页 第 3 页

检验检测项目 Test Item	单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项评价 Judgment
可分解致癌芳香胺染料	2-萘胺(91-59-8)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	邻氨基偶氮甲苯(97-56-3)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	5-硝基-邻甲苯胺(99-55-8)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	对氯苯胺(106-47-8)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	2,4-二氨基苯甲醚(615-05-4)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	4,4'-二氨基二苯甲烷(101-77-9)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	3,3'-二氯联苯胺(91-94-1)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	3,3'-二甲氧基联苯胺(119-90-4)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	3,3'-二甲基联苯胺(119-93-7)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷(838-88-0)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	2-甲氧基-5-甲基苯胺(120-71-8)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	4,4'-亚甲基二-(2-氯苯胺)(101-14-4)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	4,4'-二氨基二苯醚(101-80-4)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	4,4'-二氨基二苯硫醚(139-65-1)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	邻甲苯胺(95-53-4)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	2,4-二氨基甲苯(95-80-7)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	2,4,5-三甲苯胺(137-17-7)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	邻氨基苯甲醚(90-04-0)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	4-氨基偶氮苯(60-09-3)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	2,4-二甲基苯胺(95-68-1)	mg/kg	≤20	未检出 合格
2,6-二甲基苯胺(87-62-7)	mg/kg	≤20	未检出 合格	
规格尺寸偏差率 /(凉席)	长度方向	---	±2.5	+0.6 合格
	宽度方向	---	±2.5	+0.3 合格
规格尺寸偏差率 /(枕套)	长度方向	---	±3.5	-0.4 合格
	宽度方向	---	±3.5	-0.7 合格


备注(Note): pH值检测用氯化钾溶液介质方法进行试验、甲醛含量测试方法GB/T 2912.1检出限20mg/kg、可分解芳香胺染料测试方法GB/T 17592检出限5mg/kg

样品照片

SAMPLE PICTURE

No: JYGF22N02677

共 4 页 第 4 页



上海有限公司

中心 (江阴)